



D&P MAINTENANCE OIL

– Pflegeöl für geölte Holzoberflächen



Maintenance Oil zur Pflege und Nachölung von geölten Holzböden

Das Pflegeöl kann zur Pflege aller oxidativ geölten Holzoberflächen verwendet werden und eignet sich besonders für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden. Das Pflegeöl ist sehr einfach anzuwenden und sorgt somit für minimalen Produktabfall. Es frischt die natürliche, warme Erscheinung des Holzes auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschmutzungen. Das Pflegeöl ist sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Anwendung auf geölten Böden geeignet.

Arbeitsbeschreibung: Wir empfehlen eine Probe an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Anwendung:

Zur Pflege und Erhaltung aller oxidativ geölten Holzoberflächen, insbesondere Fußböden. Kann manuell mit einem Polierpad und maschinell (Fußböden größer als 8-10 m²) mit einer Einscheibenmaschine aufgetragen werden.

Vorbereitung:

Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen. Den Boden sorgfältig mit D&P Intensive Wood Cleaner reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss völlig trocken sein.

Behandlung:

Den Kanister gründlich schütteln. Ca. 100 ml Öl je 4 -8 m² mit Pad, kurzflorigen Rolle, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass das D&P Maintenance Oil völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt. Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.

Bitte beachten:

In den ersten 5 Tage, während das Öl aushärtet, den Boden nicht nass reinigen und keinem Wasser aussetzen.

Trocknung:

Trocknungszeit bei maschinellm Polieren: 3-4 Stunden bei 20°C

Trocknungszeit bei manuellem Polieren: 24-48 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet: 3 Tage bei 20°C.

Technische Daten Deklaration:

Deklaration: Pflanzliche Ölkomponenten, Isoparaffin, Pigmente.

VOC: 485 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/f (Lb)): 700 g/l.

GIS code: Ö60

Dichte: 0.85-0.90 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit Verdünnung oder D&P Solvent.

Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern. 10-25°C.

Verpackung: 500 ml

Viskosität: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Charakteristik

Festkörperanteil: 40-50%

Achtung: verwendete Tücher luftdicht entsorgen, ggf. anfeuchten – Selbstentzündungsgefahr.

DECKS & PLANKS passion for wood and stone GmbH

Dresdner Str. 46

01796 Pirna

+49 (0)3501 5850010

info@decks-planks.com

decks-planks.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von D&P beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. Decks & Planks übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrundes, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. D&P behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.