



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

Reinigungs- & Pflegeanweisung für geölte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig endgeölten, vorgeölten und mit Decks & Planks - Ölen bauseitig imprägnierten Holzböden. Bitte unterscheiden Sie zwischen einem geölten und einem Hartwachs geölten Boden. Decks & Planks werkseitig geöltes und vorgeöltes Parkett ist bereits mit einem Industrie-Öl vorbehandelt oder endbehandelt. Endbehandeltes Parkett sollte nach dem Einbau produktabhängig nur eingepflegt werden. Vorgeöltes Parkett erhält seine Endbehandlung nach dem Einbau mit D&P Power Wood Oil oder D&P Maintenance Oil. Die Lebensdauer der geölten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich ein häufigeres Nachölen und objektangepasster Pflege. Eine Reinigung oder Pflege darf auf frisch geölten Böden nach frühestens 10 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Öloberfläche zu gewährleisten.

Regelmäßige Reinigung

1. Bitte wählen Sie zuerst aus eine der beiden Reinigungs- und Pflegevarianten.

2. Ein mit Hartölen (z.B. D&P Power Wood Oil) oder D&P Hartwachsöl behandelter Holzboden kann mit D&P Natural Wood Soap (Holzbodenseife) oder D&P Flockenseife gereinigt und gepflegt werden. Für die Intensivreinigung und grundhafte Entfettung der Oberfläche verwenden Sie D&P Intensive Wood Cleaner.

Verwenden Sie D&P Maintenance Oil (Pflegeöl), D&P Oil Care (Ölpflege) oder D&P Oilrefresher für die Pflege der geölten Oberfläche (für Hartwachsflächen kann ebenfalls D&P Hardwax Care zur Pflege in dünnem Auftrag verwendet werden). Die Wahl des Produktes ist abhängig vom Abnutzungsgrad. Für eine Tiefenpflege ausgelaugter und trockener Holzböden verwenden Sie D&P Maintenance Oil. Bei leichter Abnutzung ist das D&P Oil Care ausreichend. Für eine schnelle regelmäßige Auffrischung verwenden Sie D&P Oil Refresher. Sollten Sie sich nicht sicher über die Art des Grundieröles sein, empfehlen wir den Einsatz unseres D&P Pflegegels. Dieses lässt sich auch sehr einfach auf werkseitig UV geölten Holzböden anwenden.

Beachten Sie, das Pflegeöl – Maintenance Oil- gibt es in verschiedenen Farben, der Grundfarbe des Bodens entsprechend. D&P Oil Refresher erhalten Sie in den Farben Natur und Weiß, als Konzentrat für das Wischwasser oder als fertig gemischter Pflegespray. Weißer Oil Refresher wird für weiß und hellgrau geölte Böden verwendet.

3. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.

4. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche kleinere partielle Verschmutzungen mit etwas D&P Intensivreiniger in Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.

5. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und Intensivreiniger. Mischungsverhältnis etwa 0,2 Liter Intensivreiniger (D&P Intensive Wood Cleaner) auf ca. 10 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden. Nach dem Einsatz des Intensivreinigers wird in den meisten Fällen ein Auffrischen des Grundieröles mit D&P Maintenance Oil erforderlich.

Wichtig: Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch geölte Böden während der ersten 10 Tage nicht feucht reinigen.

Regelmäßige Pflege

Reinigen Sie den Boden gründlich mit D&P Natural Wood Soap und wischen Sie ihn vollkommen trocken.

Für Endverbraucher und professionelle Anwender:

Zur Pflege wird D&P Maintenance Oil verwendet. Wasserbasierte Ölpflege (D&P Oil Care) oder D&P Oil Refresher - Lösungen, können ebenfalls Anwendung finden, dabei beachten Sie den Grad der Abnutzung. Unverdünnt aufgebracht und mit einem Mop verteilt, wird das jeweilige Pflegeprodukt aufgetragen bzw. mit einer Einscheibenmaschine einpoliert (D&P Maintenance Oil). Das geschieht je nach Bedarf.

Bei der Erstanwendung kann eine 2. Anwendung empfehlenswert sein.

Bei wasserbasierten Pflegemitteln wie D&P Oil Care oder D&P Oil Refresher lassen Sie den Boden ca. 30. Minuten trocknen. Nach 30 -60 Minuten begehbar. Nach 12 Stunden voll belastbar. Bei der Anwendung von Pflegeölen (D&P Maintenance Oil) kann die Trocknungszeit bis zu 6 h dauern.

Für den professionellen Anwender:

verwenden Sie Pflegeöl (D&P Maintenance Oil) zur Einpflege oder Auffrischung. Tragen Sie das Öl in einer dünnen Schicht auf und polieren Sie anschließend mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad (beachten Sie, dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten).

Hinweis: wählen Sie das jeweilige Produkt entsprechend Ihrer Oberfläche und den Auftragsmöglichkeiten aus. Verwenden Sie D&P Natural Wood Soap oder D&P Flockenseife zur Reinigung, so schaffen Sie gleichzeitig einen rückfettenden Pflegeschutzfilm und es bedarf nur in größeren Abständen die Anwendung eines Pflegeöls.

Grundreinigen und Auffrischen des Grundieröls für den professionellen Anwender:

1. Reinigen Sie stark verschmutzte Böden mit einem grünen oder schwarzen Pad, das mit einer Lösung von D&P Intensive Wood Cleaner getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 2 m² und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Wischen Sie mit klarem Wasser nach oder verwenden Sie das fertig zur Anwendung gemischte Produkt D&P Intensive Wood Cleaner Spray und wischen Sie ebenfalls mit klarem Wasser nach.
2. Bringen Sie eine dünne Schicht D&P Maintenance Oil auf. 1 Liter reicht für etwa 30-40 m² je nach Saugverhalten des Holzes. Verteilen Sie das Öl von nassen, glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
3. Polieren Sie den Boden innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen des Pflegeöls, damit die Oberfläche eine gleichmäßige Optik erhält. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Einscheiben- oder Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube oder weißem Pad (beachten Sie, dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten).
4. Nach 4-6 Stunden ist der Boden wieder leicht belastbar. Das Pflegeöl benötigt etwa 16 bis 24 Stunden bis zur vollständigen Trocknung.

Grundreinigen und Auffrischen von D&P Hartwachsöl-Oberflächen für den professionellen Anwender:

D&P Hartwachspflegeprodukte dienen nur zur Auffrischung von Oberflächen, welche mit Hartwachsölen behandelt wurden, verwendet werden. Dieses Produkt schützt die Oberfläche optimal vor Schmutz und Feuchtigkeit. Tragen Sie nach der Reinigung und dem Einhalten der Trocknungszeiten die D&P HardwaxCare-Profi dünn auf die Oberfläche des Holzbodens auf und polieren Sie anschließend mit einer Einscheibenmaschine. Der Glanzgrad kann entsprechend der Polierwirkung und der Auswahl des jeweiligen Polierpads eingestellt werden. Die wasserbasierte Standardvariante HardwaxCare kann mit einem Mop aufgebracht werden und eignet sich perfekt für den privaten Anwender. Bei Altböden zuerst wie oben beschrieben reinigen (Intensivreiniger). Bitte verzichten Sie dann auf den Einsatz von Seifen und anderen Wachsen. Die so behandelte Oberfläche erhält sofort Ihren Porenschluss und ein hohes Maß an Feuchtigkeitsschutz.



DECKS & PLANKS

passion for wood and stone

Tipps: Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 35 und 65 %. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

D&P Geölte und Hartwachs imprägnierte Holzböden können auch partiell gereinigt und gepflegt werden. Kratzer, Laufstraßen und andere Beschädigungen lassen sich in Teilbereichen wiederherstellen. Dabei kann es zu leichten Glanzgrad- oder Farbunterschieden kommen.

Beschädigungen vermeiden:

Das Abdecken frisch geölter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und verhindert ein optimales Trocknen des Öles. Achtung: Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

Produkte im Überblick:

| | |
|-------------------------------------|---|
| D&P Natural Wood Soap & Soap Flakes | Reinigung mit rückfettendem Pflegefilm |
| D&P Intensive Wood Cleaner/Spray | Intensivreinigung und Entfettung stark verschmutzter Böden |
| D&P Maintenance Oil | Pflegeöl zur Wiederherstellung stark strapazierter Holzböden |
| D&P Oil Care | Wasserbasierte Ölpflege bei leichter Abnutzung |
| D&P Oil Refresher/Spray | zum schnellen Auffrischen geölte Böden |
| D&P Maintenance Gel | einfache Einpflege für alle geölten, UV geölten oder Hartwachsgeölten Holzböden |
| D&P Spot Remover | Entfernung hartnäckiger Flecken, wie Rotwein, Ketchup, Kaffee, Schuhcreme oder ähnliche Verschmutzungen |
| D&P Tannin Spot Remover | Gerbsäurefleckenspray/Gel zur Entfernung von Reaktionen auf Eiche mit Holzinhaltsstoffen durch z.B. Metalle |

D&P DATASHEETS-STAND 05.2024